



OPISIL PRIMER

Fondo fissativo incolore minerale di elevata qualità, altamente traspirante, composto da puro silicato liquido di potassio e una minima quantità di resina stirolo acrilica, come previsto dalla norma DIN 18363 2.4.1 specifico per la preparazione di pareti interne ed esterne intonacate da tinteggiare; particolarmente indicato su sistemi risananti e/o nel decoro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali.

Campi di impiego

- Preparazione di murature interne / esterne da tinteggiare o rifinire con cicli ai silicati della linea A&D OPISIL. E' possibile applicare il prodotto su: intonaci a calce, calce/cemento o calcestruzzo. Non utilizzare in presenza di vecchie pitture filmogene, muffe, umidità e sali;
- solvente per la diluizione di pitture o prodotti A&D OPISIL.

Voce di capitolato

Preparazione di pareti interne ed esterne da tinteggiare con fondo fissativo incolore minerale di elevata qualità, altamente traspirante, composto da puro silicato liquido di potassio e una minima quantità di resina stirolo acrilica, formulato secondo norma DIN 18363 2.4.1 (tipo ARTE & DECORI OPISIL PRIMER).

Principali fasi di posa

(leggere le istruzioni complete sulla scheda tecnica)

Su intonaci nuovi: I supporti debbono essere stagionati da almeno 4 settimane, pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura e assicurarsi che siano perfettamente asciutte. **Su intonaci già pitturati:** Le vecchie pitture a base di dispersione organica vanno completamente rimosse, la presenza di microrganismi va eliminata con A&D MUFFASAN, le parti con efflorescenze saline vanno lavate con acqua demineralizzata e lasciate asciugare perfettamente. Vecchie pitture ai silicati o a calce ben ancorate possono essere mantenute, quelle friabili vanno rimosse con raschietto. Stuccare, carteggiare, pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura e mascherare tutte le superfici da non imbiancare. **Preparazione del prodotto:** diluire il prodotto con la quantità di acqua indicata nella sezione diluizione e miscelare fino ad ottenere un aspetto omogeneo. **Posa:** Applicare il fissativo a pennello, rullo o spruzzo attendendo almeno 12 ore prima di procedere al tinteggio della parete. Evitare l'utilizzo in presenza di pioggia, a diretta esposizione ai raggi solari, con temperature superiori a +30°C o inferiori a +5°C e con umidità relativa > 80%.



OPISIL FONDO 05

Idropittura di fondo minerale di elevata qualità, altamente traspirante, composta da puro silicato liquido di potassio e resina stirolo acrilica idonea per la preparazione di pareti interne ed esterne intonacate da tinteggiare o come pittura riempitiva a finire per interni / esterni; particolarmente indicato su sistemi risananti e/o nel decoro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali.

Campi di impiego

- Fondo uniformante per murature da trattare con cicli ai silicati della linea A&D OPISIL. Applicare il prodotto su: intonaci tinteggiati con pitture filmogene acriliche. Non utilizzare in presenza di umidità e sali;
- tinteggio di murature interne / esterne. E' possibile applicare il prodotto su: intonaci a calce e calce / cemento.

Voce di capitolato

Fondo uniformante per pareti da trattare con cicli ai silicati / Tinteggiatura riempitiva di pareti interne / esterne con idropittura di fondo di elevata qualità, traspirante, composta da puro silicato liquido di potassio e una minima quantità di resina stirolo acrilica, formulato secondo norma DIN 18363 2.4.1 (tipo ARTE & DECORI OPISIL FONDO 05).

Principali fasi di posa

(leggere le istruzioni complete sulla scheda tecnica)

Supporti: Le superfici, sia di intonaci nuovi o vecchi sia di vecchie pitture acriliche o minerali, devono essere completamente asciutte e pulite da parti friabili, polvere o sporizia tramite spazzolatura; la presenza di microrganismi va eliminata con A&D MUFFASAN, le parti con efflorescenze saline vanno lavate con acqua demineralizzata e lasciate asciugare perfettamente. Mascherare tutte le superfici da non imbiancare. **Preparazione del prodotto:** diluire il prodotto con la quantità di acqua indicata nella sezione diluizione e miscelare fino ad ottenere un aspetto omogeneo. **Posa:** Applicare il prodotto a pennello o rullo. Evitare l'utilizzo in presenza di pioggia, a diretta esposizione ai raggi solari, con temperature superiori a +30°C o inferiori a +5°C e con umidità relativa > 80%.

Per la natura minerale ed alcalina del prodotto, si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare.

Informazioni sul prodotto

Codice:	ADS00
Fornitura:	tanica in PVC da lt. 5
Stoccaggio:	confezione chiusa > +5°C
Scadenza:	12 mesi in confezione chiusa
Diluizione:	100 %
Resa:	≈ 12 m ² /lt (mano) / ≈ 60 m ² (5 lt.)

Caratteristiche tecniche e fisiche

Aspetto del preparato:	liquidi lattiginoso
Aspetto posato asciutto:	incolore
Tipo di legante:	silicato di potassio resina stirolo acrilica
Solvente:	acqua
Peso specifico:	1,07 Kg/dm ³
Solidi (in peso):	16 %
Sovraverniciabile:	12-24 ore

Informazioni sul prodotto

Codice:	BIANCO ADS11 COLORATO ADS12
Fornitura:	latta in PVC da lt. 15
Stoccaggio:	confezione chiusa > +5°C
Scadenza:	12 mesi in latta chiusa
Diluizione:	15 ÷ 20 %
Resa:	≈ 6 m ² /lt (mano) / ≈ 90 m ² (14 lt.)

Caratteristiche tecniche e fisiche

Aspetto del preparato:	pasta densa (0 ÷ 0,5 mm)
Aspetto posato asciutto:	opaco
Tipo di legante:	silicato di potassio resina stirolo acrilica
Tipo di pigmenti:	inorganici
Solvente:	acqua
Peso specifico:	1,60 Kg/dm ³
Solidi (in peso):	70 %
Sovraverniciabile:	12 ore