

ANTICA TOSCANA RINCOCCIATURA

codice ATM00-50

formula 3085



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Proporzione dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1): 20%

Cocciopesto e zeoliti micronizzate (EN 197-1): 10%

Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 70%

Contenuto di cloruri: $\leq 0,01 \text{ \% Cl}$

Reazione al fuoco: classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,20 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Permeabilità al vapore acqueo: $15 < \mu < 35$ (valore tabulato)

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta