

# ANTICA TOSCANA BOIACCA DA INIEZIONE

codice ATM06

formula 3086



**Opificio Bio Aedilitia s.r.l.**

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

**2015**

## **EN 998-2**

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

### **Proporzione dei costituenti (in peso)**

**Calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1): 30%**

**Cocciopesto e zeoliti micronizzate (EN 197-1): 15%**

**Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 55%**

**Contenuto di cloruri:**  $\leq 0,01$  % Cl

**Reazione al fuoco:** classe A1

**Assorbimento d'acqua:**  $\leq 0,15$  Kg/m<sup>2</sup> • min<sup>0,5</sup>

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $5 < \mu < 20$  (valore tabulato)

**Conducibilità termica:** 0,47 W/m•K

**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta