

BIO AEDILITIA SAGRAMATURA

codice BAF09

formula 3226



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta per scopi generali intonaci interni/esterni (GP)

Reazione al fuoco: classe A1

Adesione al supporto: 0,4 N/mm²

Modo di rottura: FP:B

Resistenza alla compressione: CS II

Assorbimento d'acqua: W2

Permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 25$

Conducibilità termica ($\lambda_{10\text{dry}}$): 0,40 W/m*K

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta