

BIO AEDILITIA RINCOCCIATURA

codice BAM00-50

formula 3121



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Proporzione dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1): 15%

Calce Calcica CL 90-S (EN 459-1): 3%

Pomice micronizzata, geo-pozzolana, caolino calcinato (EN 197-1): 12%

Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 70%

Contenuto di cloruri: $\leq 0,01$ % Cl

Reazione al fuoco: classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,4$ Kg/m² • min^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo: $15 < \mu < 35$ (valore tabulato)

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta