

# CALCINA RASATURA 150

codice CLF03-15

formula 3099



**Opificio Bio Aedilitia s.r.l.**  
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

**2015**

**EN 998-1**

Malta per scopi generali intonaci interni/esterni (GP)

**Reazione al fuoco:** classe A1

**Adesione al supporto:** 0,8 N/mm<sup>2</sup>

**Modo di rottura:** FP:B

**Resistenza alla compressione:** CS II

**Assorbimento d'acqua:** W2

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $\mu < 25$

**Conducibilità termica ( $\lambda_{10\text{dry}}$ ):** 0,40 W/m\*K

**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta