

CALCINA MURATURA

codice CLM00-30

formula 3100



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2018

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Proporzione dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1): 13%

Calce calcica CL 90-S (EN 459-1): 3%

Calx Dura (allumina naturale) : 7%

Zeolite vulcanica micronizzata (EN 197-1): 7%

Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 70%

Contenuto di cloruri: < 0,01% Cl

Reazione al fuoco: Classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,2 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Permeabilità al vapore acqueo: $15 < \mu < 35$ (valore tabulato)

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta