

# CALCINA RINCOCCIATURA

codice CLM00-50

formula 3101



**Opificio Bio Aedilitia s.r.l.**

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

**2015**

## **EN 998-2**

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

### **Proporzione dei costituenti (in peso)**

**Calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1): 13%**

**Calce calcica CL 90-S (EN 459-1): 3%**

**Calx Dura (allumina naturale) : 7%**

**Zeolite vulcanica micronizzata (EN 197-1): 7%**

**Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 70%**

**Contenuto di cloruri:** < 0,01% Cl

**Reazione al fuoco:** Classe A1

**Assorbimento d'acqua:**  $\leq 0,3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $15 < \mu < 35$  (valore tabulato)

**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta