

# CALCINA MONORISANANTE

codice CLR02-U

formula 3089



**Opificio Bio Aedilitia s.r.l.**  
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

**2015**

**EN 998-1**

Malta per risanamenti (R)

**Reazione al fuoco:** classe A1

**Adesione al supporto:** 0,3 N/mm<sup>2</sup>

**Modo di rottura:** FP:B

**Resistenza alla compressione:** CS II

**Assorbimento d'acqua:** > 2 Kg/m<sup>2</sup> (24 ore)

**Risalita capillare:** < 0,5 mm

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $\mu < 10$

**Conducibilità termica ( $\lambda_{10\text{ dry}}$ ):** 0,40 W/m\*K

**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta