

# COCCIOANTICO ARENINO STORICO

codice COI02-30U

formula 3058



**Opificio Bio Aedilitia s.r.l.**

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

**2015**

**EN 998-1**

malta leggera per intonaci interni/esterni (LW)

**Reazione al fuoco:** classe A1

**Adesione al supporto:** 0,3 N/mm<sup>2</sup>

**Modo di rottura:** FP:B

**Resistenza alla compressione:** CS II

**Assorbimento d'acqua:** W1

**Permeabilità al vapore acqueo:**  $\mu < 15$

**Conducibilità termica ( $\lambda_{10\text{dry}}$ ):** 0,35 W/m\*K

**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta