

COCCIOANTICO BOIACCA VENEZIANA

codice COM06

formula 3067



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Proporzione dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1): 30%

Calce calcica CL 90-S (EN 459-1): 5%

Cocciopesto micronizzato (EN 197-1): 15%

Sabbie naturali fillerizzate (EN 12620): 55%

Contenuto di cloruri: $\leq 0,01$ % Cl

Reazione al fuoco: classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,15$ Kg/m² • min^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo: $5 < \mu < 20$ (valore tabulato)

Conducibilità termica: 0,47 N/mm²

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta