

COCCIOANTICO CASANOVA

codice C0R02

formula 3054



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta per risanamenti (R)

Reazione al fuoco: classe A1

Adesione al supporto: 0,3 N/mm²

Modo di rottura: FP:B

Resistenza alla compressione: CS II

Assorbimento d'acqua: > 3,2 Kg/m² (24 ore)

Risalita capillare: < 0,5 mm

Permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 8$

Conducibilità termica ($\lambda_{10\text{dry}}$): 0,34 W/m*K

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta