

UNO-R (malta mono strato)

codice UNR-06

formula 3128



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta mono strato per esterni (OC)

Reazione al fuoco: classe A1

Adesione al supporto: 0,4 N/mm²

Modo di rottura: FP:B

Resistenza alla compressione: CS II

Assorbimento d'acqua: W2

Permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 15$

Permeabilità all'acqua dopo gelo/disgelo: $< 1 \text{ ml/cm}^2$ a 48h

Conducibilità termica ($\lambda_{10 \text{ dry}}$): 0,47 W/m*K

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta