

UNO-R (malta da muratura)

codice UNR-06

formula 3128



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.

Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G)

Proporzione dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1): 15%

Calce calcica CL 90-S (EN 459-1): 3%

Geo-pozzolana e caolino calcinato (EN 197-1): 12%

Aggregati naturali micronizzati (EN 13139): 70%

Contenuto di cloruri: $\leq 0,01\%$ Cl

Reazione al fuoco: classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,05 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Permeabilità al vapore acqueo: $5 < \mu < 20$ (valore tabulato)

Conducibilità termica: $0,47 \text{ N/mm}^2$

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta