

CALX ANTIQUA BOIACCA CONSOLIDANTE

codice CAM06

formula 3052



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-2

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Proporzioni dei costituenti (in peso)

Calce idraulica naturale NHL 5 (EN 459-1): 25%

Materiali pozzolanici naturali micronizzati (EN 197-1): 20%

Aggregati naturali micronizzati (EN 12139): 55%

Contenuto di cloruri: $\leq 0,01$ % Cl

Reazione al fuoco: classe A1

Assorbimento d'acqua: $\leq 0,15$ Kg/m² • min^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo: $15 < \mu < 35$ (valore tabulato)

Conducibilità termica ($\lambda_{10\text{ °C}}$): 0,47 W/m*K

Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta