

CALX ANTIQUA MURO ANTICO

codice CAR01

formula 3035



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta per risanamenti (R)

Reazione al fuoco: classe A1
Adesione al supporto: 0,3 N/mm²
Modo di rottura: FP:B
Resistenza alla compressione: CS II
Assorbimento d'acqua: > 3 Kg/m² (24 ore)
Risalita capillare: < 0,5 mm
Permeabilità al vapore acqueo: μ < 15
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$): 0,67 W/m*K
Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta