

CALX ANTIQUA ANTIQUO

codice CAR02

formula 3036



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.  
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta per risanamenti (R)

**Reazione al fuoco:** classe A1  
**Adesione al supporto:** 0,3 N/mm<sup>2</sup>  
**Modo di rottura:** FP:B  
**Resistenza alla compressione:** CS II  
**Assorbimento d'acqua:** > 3 Kg/m<sup>2</sup> (24 ore)  
**Risalita capillare:** < 0,5 mm  
**Permeabilità al vapore acqueo:**  $\mu < 9$   
**Conducibilità termica ( $\lambda_{10\text{dry}}$ ):** 0,40 W/m\*K  
**Durabilità: (contro gelo disgelo)** valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta