

CALX ANTIQUA MONORISANAMENTO

codice CAR02-U

formula 3037



Opificio Bio Aedilitia s.r.l.
Viale Matteotti, 115 - Bondeno (FE)

2015

EN 998-1

Malta per risanamenti (R)

Reazione al fuoco: classe A1
Adesione al supporto: 0,3 N/mm²
Modo di rottura: FP:B
Resistenza alla compressione: CS II
Assorbimento d'acqua: > 3 Kg/m² (24 ore)
Risalita capillare: < 1 mm
Permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 9$
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$): 0,40 W/m*K
Durabilità: (contro gelo disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta